

15

Bianco di Rame del S. D. L.
 dato al Manajo

Ar: $\frac{1}{2}$ lib. di. meti in cella usata, e
 fallo cuocere sopra con fil di ferro in acqua
 fort. per hore 4., e poi rigoni in altra
 tela e legato come sopra fallo cuocere per
 hore 4., e poi rigonito in altra tela legato
 come sopra fallo cuocere per hore 4 in
 Olio comune, poi si mette in cenore
 calde per hore 12., e poi mescolauit di
 di Salnitro raffinato, e di 4. cremor di
 tartaro, e di 4. sublimato. si mescola
 tutto ben bene, e poni tutto in pignatta
 lutata con cogordio che sia bucato di
 sopra, e dandouli fuoco prima litta la
 pignatta tanto che usciscono fumi
 e non fumino più, doppo sera il buco
 e dalli fuoco di sopressione, e fusione per
 hore 3 -

Vna parte di questa cade sopra 3. parti di rame
 purgato per 4. o 5. volte -

Purga di rame

Si purga il Ferro

Si pone in una Suedella vitriata di terra
e si mette aceto e sale, e si agita e batte
per un quarto d' hora, poi buta via il
liquido reficando le lussioni A. o. S.
volte con nuovo sale et aceto, e sarà
purgato

40
106. A
120 —
78. 15
22 —
52-10
15 —

424:9